

DS 1223

WOODEX TRANSPARENT WOOD STAIN AQUA

1 27.01.2004

TYP Wodorozcieńczalna transparentna bejca do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno. Zawiera naturalne oleje. Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed zagrzybieniem i butwieniem.

ZASTOSOWANIE Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Zalecana specjalnie do stosowania na kłodach.

Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza.

DANE TECHNICZNE

Części stałe ok. 23 % obj.

Zużycie praktyczne Drewno pilowane: 5-8 m²/l
Drewno heblowane i kłody: 9-12 m²/l

Gęstość Ok. 1,0 g/l

Szybkość schnięcia w temp. +23 °C Pyłosuchość: po 2-3 godz.
Powtórne nakładanie następnego dnia.

Jeśli produkt zostanie nałożony zbyt grubo lub barwiony na intensywny odcień, czas schnięcia wydłuży się.

Rozcieńczalnik, zmywacz Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.

Wykończenie Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.

Kolory Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.
Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po wyschnięciu powierzchni.

Odporność na warunki atmosferyczne Dobra.

Przechowywanie Nie może zamarzać.

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

TEKNOS Sp. z o.o.

03-797 WARSZAWA ul. Sterdyńska 1

tel. +48 22 6787004 fax +48 22 6787995 e-mail: biuro@teknos.pl

c.d. na następnej stronie

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Powierzchnie twarde, błyszczące usunąć lub zmatowić. Powierzchnie na zabezpieczone podkładem pokryć WOODEX WOOD PRESERVATIVE AQUA. Pozostawić do wyschnięcia przez 1 dzień. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Bejcę wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. Przechowywać odpowiednią ilość bejcy w pojemniku dla każdej malowanej partii wyrobu aby uniknąć różnicy w odcieniach. Mieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.
- Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Niczym nie pokrywane drewno pomalować raz lub dwa razy, zależnie od pożądanego efektu. Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Zaleca się aplikację pędzlem jako pierwszej powłoki, przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona. Bezbarwny Woodex Transparent Wood Stain Aqua może być używana jako pierwsza powłoka. Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
- Unikać aplikacji w silnym nasłonecznieniu.