

**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalny, nadający się do barwienia olej, który wnika w głąb drewna. Zawiera środki odstrasżające wodę i chroniące drewno przed pleśnią.

**ZASTOSOWANIE**

Zaprojektowany specjalnie do ochrony zewnętrznych mebli ogrodowych z sosny i drewna egzotycznego, np. teak, drewna twardego, dębu i mahoniu. Pozostałe typowe obiekty to ogrodzenia, drzwi i kratownice. Chroni drewno przed zawilgoceniem oraz pękaniem i zabrudzeniem.

Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.

**DANE TECHNICZNE****Części stałe**

ok. 24 % objętości

**Zużycie praktyczne**Drewno piłowane: ok. 8 m<sup>2</sup>/lDrewno heblowane: ok. 12 m<sup>2</sup>/l**Gęstość**

ok. 0,85 g/ml

**Szybkość schnięcia w temp.  
+23 °C**pyłosuchość  
suchepo 6 godz.  
po 1 dniu

Należy unikać mechanicznego ścierania powierzchni w ciągu kilku pierwszych dni. W razie konieczności powtórnego nałożenia powłoki, odczekać ok. 24 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym.

**Wygląd**

Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.

**Kolory**

Bezbarwny i półprzezroczysty.

**Odporność na warunki  
atmosferyczne**

Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać WOODEX WOOD OIL raz w roku lub częściej.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie powierzchni**

Opadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Obiekty wykonane z drewna egzotycznego zalecamy wystawić na działanie warunków atmosferycznych na min. 2 tygodnie przed przystąpieniem do zabezpieczenia. Niezabezpieczone drewno radzimy pokryć bezbarwnym WOODEX WOOD PRESERVATIVE. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.

TEKNOS Sp. z o.o.

03-797 WARSZAWA ul. Sterdyńska 1

tel. +48 22 6787004 fax +48 22 6787995 e-mail: biuro@teknos.pl

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Nakładanie</b>         | <p>Przed użyciem dokładnie wymieszać.<br/>Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie.<br/>Olej można rozcieńczyć 10-30% aby poprawić absorpcję.<br/>W zależności i od jakości drewna powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.</p> |
| <b>Warunki nakładania</b> | <p>Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.<br/>Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza.</p>   |
| <b>Przechowywanie</b>     | <p>Nie może zamarzać!</p>   |